



IRIXCOR S.A. * Araoz 76 * (1414) C.A.B.A* ARGENTINA
Tel (+ 54-11) 4717-3555 * Fax:(+ 54-11) 4717-3555
web: www.irixcor.com * e-mail: info@irixcor.com

LATEX INTERIOR – EXTERIOR “IRIXCOR”

Descripción y usos:

Excelente relación precio-rendimiento 100% acrílico,

Alto poder cubritivo.

Muy buena aplicabilidad y terminación.

Brillo mate.

Indicado para interiores, exteriores, yeso, ladrillos, fibrocemento, hardboard, revoques nuevos o previamente pintados.

Vehículo: Resinas acrílicas de alta resistencia, plasticidad y adherencia.
Manos: 2 (dos) ó 3 (tres).

Rendimiento: 12 a 14 m²/ lt por mano.

Aplicación: Rodillo, pincel o soplete sin aire

Dilución: 5 a 15 % de agua en función de temperatura ambiente y método de aplicación.

Colores: Se presenta en color blanco pudiéndose obtener una variada gama de colores con el agregado de entonadores universales hasta un máximo de 30 cm³ por lt.

Secado: En condiciones ambientales medias: dos horas.

Instrucciones para su uso: El sustrato debe estar completamente limpio, seco, libre de polvo, grasitud, hongos, humedad o alcalinidad.

Superficies nuevas: En menores de 90 días (tiempo mínimo de fraguado del cemento) prelavar con una parte ácido muriático y tres partes de agua enjuagando con abundante agua para eliminar la acidez.

Superficies pintadas: Lijar, espatular y/o cepillar la superficie, lavar con agua y lavandina, enjuagar con abundante agua, aplicar si fuera necesario fijador "IRIXCOR" sobre todo en superficies nuevas o al exterior. La primer mano diluir según características generales. La segunda mano aplicar en lo posible con la menor dilución o puro.

Generalidades:

Presentación comercial: Envases de 4-10-20 litros