



IRIXCOR S.A. \* Araoz 76 \* (1414) C.A.B.A\* ARGENTINA  
Tel (+ 54-11) 4717-3555 \* Fax:(+ 54-11) 4717-3555  
web: [www.irixcor.com](http://www.irixcor.com) \* e-mail: [info@irixcor.com](mailto:info@irixcor.com)

## Revestimiento Impermeable Elástico (Caucho Acrílico)

### Descripción y usos:

100% acrílico

Alto poder cubritivo

Muy buena aplicabilidad y terminación

Excepcional resistencia a la intemperie

Inmejorable poder de lavado como así también una probada resistencia a la formación y desarrollo de hongos.

Brillo semimate

Indicado para medianeras, techos y terrazas.

- Vehículo:** Resinas acrílicas de alta resistencia, plasticidad y adherencia
- Rinde:** Sobre hormigón 1,250 a 1,500 kg / m<sup>2</sup>, sobre chapa de fibrocemento o metálica 0,750 a 1,000 kg/m<sup>2</sup> por mano.
- Aplicac.** Rodillo o pincel.
- Dilución** 5 a 25 % de agua en función a la temperatura ambiente y al método de aplicación
- Colores** Se presenta en color rojo y blanco pudiéndose obtener una amplia gama de colores con el agregado de entonadores universales hasta un máximo de 30cm<sup>3</sup> por litro.
- Secado** En condiciones normales de presión y temperatura 2 horas.

### Instrucciones para su uso

El sustrato debe estar completamente limpio y seco y libre de grasitud, hongos, humedad o alcalinidad.

#### Superficies nuevas

En aquellas superficies con menos de 90 días de tiempo de curado del cemento aplicado, prelavar con una solución compuesta por 1 parte de ácido muriático y 3 partes de agua, debiéndose enjuagar con abundante agua para eliminar la acidez.

#### Superficies pintadas

Lijar, espatular y/o cepillar la superficie, lavar con agua y lavandina, enjuagar con abundante agua.

#### Instructivo de aplicación / Recomendaciones

Sobre el sustrato tratado aplicar imprimación hasta lograr un mojado uniforme, dejar secar bien.

Una vez seco, aplicar 2 manos de Revestimiento

Impermeable Irixcor dejando secar 6 horas entre mano y mano bajo condiciones normales de presión y temperatura

#### Presentación comercial

El Revestimiento Impermeable Irixcor viene en envases de 4, 10 y 20 litros.

#### Precauciones de seguridad y primeros auxilios

Mantener fuera del alcance de los niños

Evitar su ingestión, contacto con los ojos, mucosas como así también evitar un prolongado contacto con la piel.

Lavar con abundante agua y jabón.

Ante casos de ingestión efectuar consulta a un médico

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777