



IRIXCOR S.A. * Araoz 76 * (1414) C.A.B.A* ARGENTINA
Tel (+ 54-11) 4856-7779 * Fax: marque * dial: 108
web: irixcor@irixcor.com * e-mail: info@irixcor.com
CUIT 30-71036736-8 - Ing.Brutos CM 901-269238-1* Inicio act.1/12/07

LATEX EXTERIOR PREMIUM "IRIXCOR"

Descripción y usos: Calidad premium. 100% acrílico.

Alto poder cubritivo.

Muy buena aplicabilidad y terminación.

Excepcional resistencia a la intemperie.

Inmejorable resistencia al lavado, como así también

una probada resistencia a la formación y desarrollo de hongos.

Brillo mate

Indicado para exteriores, yeso, ladrillos, fibrocemento,

hardboard, revoques nuevos o previamente pintados

Vehículo: Resinas acrílicas de alta resistencia, plasticidad y adherencia,

Manos: 2 (dos)

Rendimiento: 14 a 18 m² / litro por mano.

Aplicación: Rodillo, pincel o soplete sin aire,

Dilución: 5 a 15 % de agua en función de temperatura ambiente y método de aplicación.

Colores: Se presenta en color blanco pudiéndose obtener una variada gama de colores con el agregado de entonadores universales hasta un máximo de 30 cm³ por litro.

Secado: En condiciones ambientales normales: dos horas.

Instrucciones para su uso:

El sustrato debe estar completamente limpio, seco, libre de polvo, grasitud, hongos, humedad o alcalinidad

Superficies nuevas: En menores de 90 días (tiempo mínimo de fraguado del cemento) prelavar con una parte ácido muriático y tres partes de agua enjuagando con abundante agua para eliminar la acidez.

Superficies pintadas: Lijar, espatular y/o cepillar la superficie, lavar con agua y Javandina, enjuagar con abundante agua,

Generalidades: Aplicar si fuera necesario fijador "IRIXCOR" sobre todo en superficies nuevas o reparadas.

La primer mano diluir según características generales.

La segunda mano aplicar en lo posible con la menor dilución o puro.

Presentación comercial: Envases de 44 0-20 litros.

Precauciones de seguridad y primeros auxilios:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y tiempos prolongados con piel.

Lavar con abundante agua y jabón. Ante ingestión efectuar consulta al médico,

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de intoxicación Hospital Posadas: (011) 4658-7777