



IRIXCOR S.A. * Araoz 76 * (1414) C.A.B.A* ARGENTINA
 Tel (+ 54-11) 4856-7779 * Fax: marque * dial: 108
 web: www.irixcor.com * e-mail: info@irixcor.com

POLIOXITOL 2113 -T

DATOS TECNICOS

Cod. análisis	Resultado
Viscosidad Copa Ford a 25°C pico 4	170-190
Viscosidad Gardner a 25°	V
Tiempo de Gel a 25° C	6' 30" -7'
Color Grisáceo Opaco Alpha	> 100
Sólidos	65 %
Índice de Acidez	34-35
Pico Exotérmico	160° C
Aceleración Cobalto 2%	de Cobalto al 2%
Catalización MEK	2%

Aplicaciones

Resina terftalica. Para usos general por contacto, formulada para ser utilizada en trabajos donde no se requieran laminados traslúcidos, buenas propiedades mecánicas, aceptable resistencia al agua, y a la intemperie. Los usos más comunes son: carrocería, vagones, casas rodantes, cuchas, etc. Es una resina a bajo costos.