

## Hoja Técnica

# PINTURAS LÁTEX INTERIOR-EXTERIOR

### DESCRIPCIÓN Y USOS

- Excelente relación precio-rendimiento 100% acrílico
- Alto poder cubritivo
- Muy buena aplicabilidad y terminación
- Brillo mate
- Indicado para interiores, exteriores, yeso, ladrillos, fibrocemento, hardboard, revoques nuevos o previamente pintados

### ESPECIFICACIONES

Vehículo:	Resinas acrílicas de alta resistencia, plasticidad y adherencia. Manos: 2 (dos) o 3 (tres).
Rendimiento:	12 a 14 m <sup>2</sup> /lt por mano.
Aplicación:	Rodillo, pincel o soplete sin aire
Dilución:	5 a 15% de agua en función de temperatura ambiente y método de aplicación.
Colores:	Entonadores universales hasta 120 cm <sup>3</sup> por litro.
Secado:	En condiciones ambientales medias: 2 horas

**Presentación comercial: Envases de 4, 10 y 20 litros.**



### INSTRUCCIONES PARA SU USO

El sustrato debe estar completamente limpio, seco, libre de polvo, grasitud, hongos, humedad o alcalinidad.

### SUPERFICIES NUEVAS

En periodos menores a 90 días (tiempo mínimo de fraguado del cemento) prelavarse con una parte de ácido muriático y siete partes de agua enjuagando con abundante agua para neutralizar el sustrato.

### SUPERFICIES PINTADAS

Lijar, espatular y/o cepillar la superficie, lavar con agua y lavandina, enjuagar con abundante agua. Aplicar si fuera necesario fijador "IRIXCOR" sobre todo en superficies nuevas o al exterior. La primera mano diluir según características generales. La segunda mano aplicar en lo posible con la menor dilución o puro.

